Well Termination Record
Canadian Forest Oil Ltd.
CDN Forest et al Flett Rapids I-61

Casing & Cement Record.

Casing Size (mm)	Weight (kg/m)	Grade	Make	No. Joints	Thread	Date Set	Depth Set (m)		Cement Volume (Tonnes)	(m3)	Cement Blend.
762.0	147.2	A252	Cam	3	PE	98.11.05	20.0		10.00	7.40	Glacial Mix
508.0	139.87	K-55	USS	12	BT&C	98.11.18	150.8		45.00	34.20	0:1:0 "G" + 2.0% CaCl2
339.7	101.19	K-55	Tamsa	44	BT&C	98.11.25	569.6		73.68	56.00	0:1:0 "G" + 0.5% CFR + 0.3% LTR
									12.00	9.00	0:1:0 "G" + 1.0% CaCl2
244.5	64.74	L-80	Algoma	150	BT&C	98.12.25	2067.8	Stage #1:	87.52	64.54	Thermal 40 + 0.7% CFR + 0.7% CFL-2 + 0.3% LTR
177.8	43.16	L-80	Nippon	10	BT&C						
177.8	43.16	L-80	Nippon	50	NSCC	99.01.14	2659.0		31.00	22.62	Thermal 40 + 0.7% CFR + 0.7% CFL-2 + 10 l/m3 FA-1 + 0.1% LTR